

# TERRACOR®

## Revestimento acrílico Limestone

### Descrição do Produto

A Terracor recria e reveste com elegância e praticidade a beleza de uma pedra nobre o Limestone. Produto que com suas cargas e matérias primas naturais conferem ao revestimento altíssima resistência e nuances típicas da pedra original.

### Características

- Durabilidade e resistência
- Resistente ao desbotamento
- Resistente a mofo e fungos
- Excelente adesão
- Fácil aplicação
- Atóxico quanto a manipulação

### Composição

- Resina Acrílica Estirenada
- Água, aditivos, cargas minerais, biocidas e pigmentos
- Livre de materiais pesados como chumbo, mercúrio, etc..

### Especificações

**Cartela com 7 cores ou sob encomenda.**

**Acabamento:** Fosco

**Solvente para Limpeza:** Água e sabão

**Densidade - Massa:** 1,50 g/cm<sup>3</sup>  
**Reagente (se necessário):** 1,02 g/cm<sup>3</sup>

**Consumo - Massa:** 1,60 kg/m<sup>2</sup>  
**Reagente (se necessário):** 0,41 kg/m<sup>2</sup>

**Secagem - Ao toque:** 60 minutos  
**Nova demão:** 4 horas  
**Total:** 7 dias

**Absorção:** Em água 48 horas 3.7%

**Transmissão de vapor:** água 24 horas 413 g/m<sup>2</sup>

**Resistência ao arrancamento:** 0,46 Mpa

**COV:** 28 g/l

### Preparação de Superfícies

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira ou partículas soltas, gordura, graxa ou fungos. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até a eliminação total do brilho. Em outras situações, aplicar o primer adequado.

**REBOCO NOVO** - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Selador Acrílico Limestone (selador específico para essa textura).

**CONCRETO NOVO** - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Selador Acrílico Limestone (selador específico para essa textura).

**REBOCO FRACO** - Remover o máximo, lixando e escovando, retirar o pó e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Selador Acrílico Limestone (selador específico para essa textura).

**GESSO/FIBRO-CIMENTO** - Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma de Selador Acrílico Limestone (selador específico para essa textura).

**IMPERFEIÇÕES RASAS** - Corrigir com massa acrílica (interno/externo), ou PVA (interno). Aplicar Fundo Preparador e Selador Acrílico Limestone (selador específico para essa textura).

**REPINTURA** Superfícies em bom estado e foscas; lixar e eliminar o pó. Aplicar uma demão de Fundo Preparador e uma de Selador Acrílico Limestone (selador específico para essa textura).

## Direções de Uso

**Aplicação:** Não deve ser aplicado em áreas externas em dias chuvosos. Após aplicação do Selador acrílico Limestone (selador específico para essa textura), esticar a textura com desempenadeira de aço, similar a uma massa corrida e, em seguida, desempená-la com desempenadeira de pvc ou acrílica. Após secagem, aplicar reagente se necessário.

## Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar o vômito).

## Rendimentos

Lata 18 Litros (27 Kg) - 16 a 17 M<sup>2</sup>

Barrica (50kg) - 29 a 31 M<sup>2</sup>

\*Para 1 Kg de massa, em M<sup>2</sup>/Kg

Superfície	Mínimo	Máximo
Massa Fina	0,60	0,63
Gesso	0,60	0,63
Massa Corrida	0,60	0,63
Pintura Nova	0,60	0,63

## Remessa

**Classificação para Frete:** Tinta, Congelável

**Embalagem(ns):** Lata de 18 Litros - 27 Kg

**Flash Point:** Nenhum

Barrica de 50 kg

RESPONSABILIDADE LIMITADA De acordo com o nosso conhecimento, as informações apresentadas são corretas e verdadeiras, mas estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio. Garantimos nosso produto conforme as especificações apresentadas. Não oferecemos nenhum outro tipo de garantia, expressa ou implícita, incluindo comercialização e uso indevido. A responsabilidade, se existente, está limitada a reposição do produto, ou reembolso do preço de compra. Mão de obra, ou o custo da mão de obra, assim como qualquer dano consequente da mão de obra estão excluídos de nossa alçada.